

LOXEAL Активатор 20

Описание

Используется с акриловыми клеями и анаэробными клеями.

Нанесите клей на одну часть и активатор на другую; соберите детали и подождите несколько минут, чтобы добиться фиксации.

Физические свойства

Структура:	Производная от иминоальдегидов
Цвет:	Коричневый
Вязкость (+25°C - мПа·с):	10 - 50
Удельный вес (+25°C - г/мл):	0,90
Точка возгорания:	> +100°C
Активное наполнение:	100
Срок хранения при +25°C:	1 год в оригинальной невскрытой упаковке.
Время активации на поверхности:	2 часа
Время отверждения с клеем 33 - 00:	1 - 3 минут
Время отверждения с клеем 34 - 39:	1 - 2 минут
Время отверждения с клеем 34 - 59:	1 - 2 минут

Указания по применению

Очистите и обезжирьте склеиваемые поверхности с помощью Loxeal Cleaner 10. Нанесите активатор на одну поверхность и клей на другую. Соедините и прижмите детали, пока не будет достигнута адгезия. Удалите излишки продукта органическим растворителем. Для зазоров более 0,5 мм нанесите Loxeal Activator на обе поверхности. Подождите 24 часа, чтобы поместить детали в стрессовые условия.

Условия хранения

Хранить продукт в прохладном и сухом помещении при температуре +25°C. Во избежание загрязнения не наполняйте контейнеры использованным продуктом.